

Lascaux Kleber und Klebewachse

Wasserverdünnbare Acrylkleber 303 HV, 498 HV, 498 20-X

Basis

Die Typen 303 HV und 498 HV sind mit Acrylsäure-ester verdickt, der Typ 498 20-X mit 20% Xylol.

Alle Typen sind bei pH 8-9 stabilisiert und mit Konservierungsmitteln ausgerüstet.

Filmeigenschaften:

	303 HV	498 HV 498 20-X
Minimale Filmbildungs-temperatur (MFT):	ca. 0°C	ca. 5°C
Glasübergangstemperatur (Tg):	ca. -35°C	ca. 13°C
Reissdehnung:	> 1000%	ca. 400%
Trockener Film:	klebend, klar	klebfrei, klar, elastisch hart
Minimale Siegel-temperatur:	ca. 50°C	68-76°C

Löslichkeit

Mit Wasser verdünnbar. Film nach der Trocknung wasserfest. 303 HV: Gut löslich in Aceton, Toluol, Xylol. Anquellbar in Ethylalkohol, Terpentinersatz (White Spirit).

498 HV und 498 20-X: Gut löslich in Aceton, Ethylalkohol, Toluol, Xylol. Unlöslich in Terpentinersatz (White Spirit).

Anwendung

Für licht- und alterungsbeständige, nicht vernetzende Verklebungen wie Doublierungen, Marouflagen, Laminierungen, Collagen usw. Anwendbar im Nass- oder reaktiven Trockenverfahren, auf saugenden und nicht-saugenden Unterlagen wie Papier und Karton, Textilien, Holz- und Faserplatten, Polyesterplatten, Gipsputz und Beton, Glas und Acrylglas, Aluminium usw.

Acrylkleber 303 HV ist extrem elastisch. Der trockene Film bleibt permanent klebrig. Geeignet zur Wärmeversiegelung bei Doublierungen. Kann als Kontaktkleber verwendet werden.

Acrylkleber 498 HV ergibt einen zähelastischen Film und ist extrem zugfest. Geeignet für Nass- und Trockenapplikationen (reaktivieren mit Lösungsmitteln). Standard-Typ für Doublierungen und Marouflagen. Acrylkleber 498 20-X ist speziell für Anränderungen

(strip-lining) geeignet sowie für Textilverklebungen und Montagearbeiten.

Sicherheit

Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern beachten. Der Kleber 498 20-X ist ein Gefahrgut.

Lagerung

Im gut verschlossenen Gebinde bei möglichst gleichmässiger Temperatur im Bereich von 5-25°C lagern.

Gebindegrössen

Acrylkleber 303 HV: 4001.62 Dosen zu 1l
Acrylkleber 498 HV: 4005.18 Flaschen zu 85ml,
4005.62 Dosen zu 1l, 4005.78 Eimer zu 5l
Acrylkleber 498 20-X: 4010.62 Dosen zu 1l,
4010.78 Eimer zu 5l

Heiss-Siegelkleber 375 P Neue Formel Toluol-frei

Weiterentwicklung des BEVA.

Toluol-frei. Der bewährte Heiss-Siegelkleber 375 in neuer Formulierung.

Basis

Mischung von Copolymer-Harzen und Paraffin. 40%ig gelöst in Propylal und Siedegrenzenbenzin 100/140. Propylal ist die Umwelt- und gesundheitsfreundliche Alternative für aromatische Lösungsmittel.

Eigenschaften

- Siegeltemperatur: ca. 62-65°C
- Säurezahl: unter 1
- Farbe: In kaltem Zustand milchig weiss; versiegelt transparent.
- zähelastisch, hervorragende Haftung und Alterungsbeständigkeit

Löslichkeit

Löslich in Propylal und aromatischen Lösungsmitteln wie Toluol, Xylol. Unlöslich in Alkohol.

Verdünnbar mit aliphatischen Lösungsmitteln wie Siedegrenzenbenzin (White spirit) 100/140. Aceton quillt den HSK 375 P an, wodurch die Haftung abnimmt.

Anwendung

Für Leinwanddoublierungen, mit oder ohne Zwischenlage, für Papier- und Textildoublierungen, für Anränderungen (strip-lining). Für Facings, Konsolidierung von Grundierungen und Malschichten, für temporäre und permanente Verklebungen.

Verarbeitung

Heiss-Siegelkleber 375 P wird mittels Pinsel, Roller oder Spritzpistole aufgetragen. Der HSK 375 P kann direkt appliziert werden. Wenn gewünscht, kann der HSK 375 P im Wasserbad leicht erwärmt und mit Propylal oder Siedegrenzenbenzin 100/140 etwa 2:1 bis 1:1 verdünnt werden.

Wir empfehlen ein 2-faches Auftragen, um eine bessere Festigkeit zu erzeugen.

Heiss-Siegelkleber 375 P wird kalt oder warm aufgetragen (Wärme erhöht die Penetration). Für den Sprüh-auftrag ist es zweckmässig, den HSK 375 P mit Propylal zu verdünnen, um so die Viskosität herabzusetzen.

Erst nach vollständiger Verdunstung (ca. 24 Stunden) aller enthaltenen Lösemittel kann die Doublierung oder Versiegelung einwandfrei durchgeführt werden.

Bei Doublierungen wird HSK 375 P entweder auf die Doublierleinwand oder auf einen Zwischenträger (z.B. Polyestervlies) aufgetragen. Die Versiegelung der durchgetrockneten Kleberschicht erfolgt bei ca. 62-65°C auf dem Heiztisch unter leichtem Vakuum oder mittels eines Bügeleisens oder einer Heissluft-pistole. Die Hitze-Aktivierung kann auch erst nach Tagen oder Wochen erfolgen.

Zur Festigung und Konsolidierung von Grundierungen und Malschichten wird HSK 375 P vorzugsweise 1:4 mit White Spirit verdünnt, oder wenn die Verträglichkeit gegeben ist, auch mit Propylal zwecks besserer Penetration (warme Lösungen verbessern auch das Eindring-vermögen). Versiegelung nach vollständiger Trocknung bei 62-65°C und unter leichtem Druck. Eine Demontage kann entweder mit Wärme oder Lösungsmitteln wie Aceton oder Siedegrenzenbenzin 100/140 erfolgen.

Sicherheit

Gefahrgut. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Im gut verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern.

Gebindegrößen

4021.66 Kannen zu 1l, 4021.83 Eimer zu 5l

Heiss-Siegelkleber 375

Trockenmischung

Zur Herstellung einer 40%igen Lösung ist wie folgt vorzugehen:

1. In einem verschliessbaren Behälter werden 1.65 kg Heiss-Siegelkleber 375 Trockenmischung (inkl. Harz, das in einem Plastiksäckchen beigelegt ist), 1.5 kg (oder 1.7l) Toluol zugegeben. Der Deckel ist aufzulegen, ohne dass der Behälter fest verschlossen wird.
2. Dieses Gemisch wird mindestens 12 Stunden eingesumpft.
3. Danach wird das Gemisch im Wasserbad bei *guter Belüftung* auf ca. 60°C erwärmt.
4. Durch gelegentliches Umrühren wird eine homogene Lösung erreicht.
5. Danach wird unter langsamem Rühren 1 kg (oder 1.4l) Siedegrenzenbenzin 100/140 sukzessive beigegeben, bis sich wiederum eine homogene Lösung ergibt.
6. Ein Erwärmen der Lösung bei Gebrauch erleichtert gewöhnlich die Verarbeitung und wird empfohlen.
7. Dieses Vorgehen ergibt ca. 4.15 kg (oder 5l) 40%ige Heiss-Siegelkleber 375-Lösung. Der Behälter ist während des Abkühlens gut verschlossen zu halten.
8. Die weitere Verarbeitung der Heiss-Siegelkleber 375-Lösung erfolgt gemäss Beschreibung für gebrauchsfertig gelieferten Heiss-Siegelkleber 375.

Sicherheit

Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Im gut verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern.

Gebindegrößen

4025.83 Eimer zu 1.65 kg

Heiss-Siegelkleber Film 375

Der Heiss-Siegelkleber Film 375 wurde speziell für die Herstellung von dünnen Klebeschichten entwickelt wie sie bei der Konservierung von Kunstwerken auf Papier und für Leinwand-Doublierungen benötigt werden. Die durchsichtige Unterlage ermöglicht ein genaues Schneiden und ein genaues Auflegen. Dies ist besonders wichtig bei der Festigung von Collagen und zerbrechlichem Material.

Der Heiss-Siegelkleber Film 375 klebt nicht bevor er erhitzt oder durch Lösemittel aktiviert wird. Er kann daher in lose oder brüchige Bereiche eingebracht und genau fixiert werden, während der Klebstoff inaktiv ist. Der Klebstoff wird dann mit einem Heissluftgebläse bei einer Temperatur von 65°C aktiviert. Der Heiss-Siegelkleber Film 375 kann von saugenden Oberflä-

chen durch Hexan oder Aceton entfernt werden, vorausgesetzt, diese Lösemittel können das Kunstwerk nicht schädigen. Diese Lösemittel lösen den Klebstoff nicht auf, sondern lassen den Klebstoff nur anschwellen, daher sollte darauf geachtet werden, dass das absorbierende Material nicht verunreinigt wird.

Lieferform

4026 Rollen zu 6 m, 69 cm breit, 65µm

Klebewachs 443-95

Basis

Klebewachs 443-95 ist eine Mischung aus mikrokristallinem Wachs und synthetischem Polyterpenharz. Das Kunsthars steigert (als Elastomer) den Feuchtigkeitswiderstand und erhöht sowohl die Benetzbarkeit als auch die Klebekraft.

Eigenschaften

- Schmelzpunkt 68°C. Erweichung beginnt bei ca. 60°C
- Farbzahl Gardner Color 4
- Säurezahl unter 1
- zähelastisch, hervorragende Haftung und Alterungsbeständigkeit

Löslichkeit

- Löslich in aliphatischen und aromatischen Lösemitteln wie Benzin, Terpentinersatz, Xylol, Toluol, etc.
- Unlöslich in Alkohol

Anwendung

Für alle konventionellen Leinwanddoublierungen. Für Glasfasergewebe-Doublierungen, bei denen völlige Transparenz der Doublierung verlangt wird. Für Sandwich-Doublierungen. Für Montagearbeiten, Montieren von Ausstellungsobjekten, Balsaholzparkettierungen, etc. Für temporäre und permanente Verklebungen.

Verarbeitung

Für die meisten Arbeiten ist es zweckmäßig, Lascaux Klebewachs 443-95 in einem Leimtopf im Wasserbad auf konstanter Temperatur von ca. 60°C zu halten.

Auf gewohnte Weise mit Pinsel, Farbroller oder Spachtel möglichst dünn und gleichmäßig auftragen, eventuell unter Mithilfe einer Heissluftpistole.

Beste Resultate werden auf dem Heiztisch bei ca. 50-60°C erzielt.

Die Versiegelung erfolgt bei 68°C, mit Vorteil unter

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.

Vakuum. Kleinere Formate lassen sich auch mit einem Bügeleisen versiegeln. Der relativ scharfe Schmelzpunkt erlaubt rasche, hervorragend haftende Verklebungen, Montagen und Parkettierungen etc. Einfachste Demontage erfolgt durch Erhitzen mit der Heissluftpistole.

Gebindegrössen

4030.57 Aluformen zu 750 g

Polyamid-Textil-Schweisspulver 5350

Basis

Thermoplastisches Copolyamid-Harz.

Eigenschaften

Schmelzbereich von 90–100°C.

Anwendung

Es eignet sich vor allem zur Verklebung von Textilien und Leder. In der Restaurierung hat es sich zur Verklebung von LeinwandrisSEN bestens bewährt. Die Zugfestigkeit ist in den meisten Fällen genügend.

Verarbeitung

Polyamid-Textil-Schweisspulver ist ein Schmelzkleber. Am einfachsten wird das Pulver mit einer heißen Lötnadel, die in das Pulver eingetaucht wird, geschmolzen und dann flüssig aufgetragen. Das Pulver kann auch vorgängig zwischen zwei Hostaphan-Folien mit dem Bügeleisen zu einem 1-2 mm dicken Film geschmolzen und nach dem Erkalten in dünne Streifen geschnitten werden. Einzelne Leinwände können nun mit einer Lötnadel und diesen Polyamid-Streifen zusammenschweisst werden.

Gebindegrössen

4040.17 Dosen zu 50g, 4040.62 Dosen zu 500g